

## TOTAL CURA HCP®

### Descrição

Auxiliar de cura não formador de película, a base de silicato de sódio. Podendo ser empregado sobre superfícies onde será realizada aplicação de endurecedores, pinturas, revestimentos, entre outros. **Total Cura HCP®** é recomendada onde não existe a possibilidade de utilização de manta ou outro agente formador de película, quando aplicado em áreas internas.

### Indicações

- Construção de pavimentos;
- Pavimentos de pisos industriais.

### Características

- Não forma película;
- Permite que a superfície receba outros revestimentos;
- Não causa manchas (quando utilizado de forma correta);
- Fácil de aplicar;
- É inodoro, não contém solventes;
- Diminui o fissuramento do piso, devido à retração plástica;
- Melhora a hidratação do cimento;
- Por ser à base de água, não possui cheiro irritante e não é inflamável.

### Informativo técnico – Propriedades a 25 °C

Características	Resultados
Aspecto	Líquido
Coloração	Incolor
Densidade Aparente	1,060 g/cm <sup>3</sup> ± 0,100
Sólidos por peso	10% ± 2
PH	10 a 12

### Preparo do produto

Produto pronto para uso.

### Aplicação

Produto de fácil aplicação, sendo aplicado sobre superfície de concreto, argamassas ou artefatos cimentícios imediatamente após o término do acabamento. Em áreas de grandes dimensões deve ser aplicado sobre as superfícies já acabadas de acordo com o andamento dos trabalhos de acabamento. A aplicação é feita através de pulverizador costal ou rolo de lã. Deve-se evitar que o produto fique empoçado sobre superfícies polidas, pois pode causar manchas. As regiões que apresentarem acúmulo de produto

devem ser retrabalhadas, ou seja, o excesso de produto deve ser removido com o auxílio de vassouras de pelo a fim de evitar manchas.

### Consumo

De 150 a 200 ml/m<sup>2</sup>

### Embalagens

Embalagens plástica de 50L e 200L.

### Armazenamento

Armazenar em local coberto, sem umidade e ventilado, sobre paletes e em temperatura inferior a 30°C.

### Validade

Devidamente armazenado nas embalagens originais invioladas, o tempo de vida útil nominal do produto é de 12 meses a partir da data de fabricação.

### EPI's

Essencialmente necessário a utilização de EPI's conforme ficha de segurança

### Precauções

- É importante a formação de uma camada contínua do produto;
- Não diluir o produto;
- Este produto mancha materiais de vidro e alumínio;
- A aplicação em excesso pode ocasionar manchas;
- A deposição de pó de cimento sobre o produto recém aplicado causa manchas.
- Para sua aplicação é necessária a utilização de EPI's: óculos de segurança, luvas de látex ou nitrílicas e botas de borracha. Leia atentamente a ficha de segurança antes de manipular o produto, a mesma é adquirida através de nosso site [www.totalrevestimentos.com.br](http://www.totalrevestimentos.com.br).