

TOTAL CURA PR®

Descrição

Cura química, à base de parafina formadora de película superficial que impede a desidratação precoce do concreto, permitindo assim uma cura adequada.

Indicações

- Pavimentos de concreto internos ou externos;
- Lajes;
- Argamassas cimentícias;
- Pré-moldados,
- Entre outras.

Características

- Forma película;
- Baixo VOC;
- Proteção superficial de diversos substratos;
- Fácil aplicação;
- Atende a Norma ASTM C 309.

Informativo Técnico - Propriedades a 25 °C

Características	Resultados
Aspecto	Líquido
Densidade Aparente	1,250 g/cm ³ ± 0,100
Coloração	Amarelado
Sólidos por peso	14 % ± 2
Ph	8 – 9

Características mecânicas

Características	Normas	Resultados
Perda de água	ASTM – C309	0.40

Preparo do produto

Produto pronto para uso.

Aplicação

Produto de fácil aplicação, sendo aplicado sobre superfície de concreto, argamassas ou artefatos cimentícios imediatamente após o término do acabamento. Em áreas de grandes dimensões deve ser aplicado sobre as superfícies já acabadas de acordo com o andamento dos trabalhos de acabamento. A aplicação é feita através de pulverizador costal ou rolo de lã. Deve-se evitar que o produto fique

empoçado sobre superfícies polidas, pois pode causar manchas. As regiões que apresentarem acúmulo de produto devem ser retrabalhadas, ou seja, o excesso de produto deve ser removido com o auxílio de vassouras de pelo a fim de evitar manchas.

Consumo

200 ml/m²

Embalagens

Embalagens plástica de 50L e 200L.

Armazenamento

Armazenar em local coberto, sem umidade e ventilado, sobre paletes e em temperatura inferior a 30 °C.

Validade

Devidamente armazenado nas embalagens originais invioladas, o tempo de vida útil nominal do produto é de 12 meses a partir da data de fabricação.

EPI's

Essencialmente necessário a utilização de EPI's conforme ficha de segurança.

Precauções

- É importante a formação de uma camada contínua do produto;
- Não diluir o produto;
- A aplicação em excesso pode ocasionar manchas;
- A deposição de pó de cimento sobre o produto recém aplicado causa manchas.
- Para sua aplicação é necessária a utilização de EPI's: óculos de segurança, luvas de látex ou nitrílicas e botas de borracha.

Leia atentamente a ficha de segurança antes de manipular o produto, a mesma é adquirida através de nosso site www.totalrevestimentos.com.br.