

TOTAL FIX ACR 30[®]

Descrição

Adesivo formulado à base de resinas acrílicas, que garante a aderência de chapisco e argamassas em locais sujeitos a umidade permanente ou intermitente, onde adesivos à base de PVA são contra recomendados.

Argamassas e chapisco aditivados com **Total Fix Acr 30[®]** apresentam extraordinária adesão a superfície de concreto, pedra, alvenaria ou qualquer substrato poroso. É imune a água, sendo, portanto, indicado para emprego em chapisco de ponte de aderência de pisos cimentícios, argamassas impermeáveis, bem como argamassa de assentamento de pisos cerâmicos. Tem propriedade plastificante, permitindo o emprego de argamassas de baixo teor de água/cimento, com consequente melhoria de suas características finais, com resistência a permeabilidade.

Indicações

- Ponto de aderência;
- Argamassas para reparo em pisos cimentícios;
- Argamassas adesivas para cerâmicas e azulejos;
- Argamassas de regularização;
- Chapisco em geral.

Características

- Compatível com todos os cimentos Portland;
- Excelente aderência em substrato rígidos ou flexíveis;
- Redução das perdas de material por reflexão em superfícies verticais;
- Incremento de impermeabilidade;
- Maior plasticidade na aplicação;
- Bom acabamento.

Informativo técnico

Características	Especificações
Aspecto	Líquido
Coloração	Branco
Peso Específico	1,010 ± 0,020 g/cm ³
Sólidos por Peso	30% ± 2
PH	8-10

Metodologia de Aplicação

Recomendações de Aplicações

As superfícies deverão estar limpas, umedecidas, isentas de óleos, graxas e partículas soltas de qualquer natureza. Homogeneizar o **Total Fix Acr 30[®]** previamente e executar sua mistura a água de preparação das argamassas e concretos.

Chapisco

1 Parte de cimento Portland.
1 Parte de areia lavada seca.
Solução **Total Fix Acr 30[®]**/água: 1:1.
Rendimento: 0,3 lts/m².

Argamassas para reparo de pisos e paredes

1 Parte de cimento Portland.
2 Parte de areia lavada.
Solução **Total Fix Acr 30[®]** /água: 1:2.
Rendimento por cm de espessura: 2,5 kg/m².

Argamassas adesivas e/ou estucamento de concreto poroso

1 Parte de Cimento Portland.
1 Parte de solução **Total Fix Acr 30[®]** / água: 1:1.
A quantidade de solução de **Total Fix Acr 30[®]** no cimento é determinada quando a mistura forma uma pasta bem líquida e homogênea.
Obs.: Devido a variedades de cimento encontrada, não é possível estabelecer uma quantidade exata de **Total Fix Acr 30[®]** no cimento.
Aplicação: Espalhar no substrato com o auxílio de uma vassoura formando uma fina camada, em seguida aplicar a argamassa a ser colada.
Rendimento por mm de espessura: 1,5kg/m².

Embalagens

Galão com 5 litros.
Balde com 20 litros.
Bombona com 50 litros.
Tambor com 200 litros.

Armazenamento

Armazenar as embalagens dos produtos em local coberto, sem umidade e ventilado.

Validade

Armazenado nas embalagens originais invioladas, o tempo de vida útil nominal do produto é até 12 meses a partir da data de fabricação.

EPI's

Essencialmente necessário à utilização de EPI's conforme ficha de segurança.

Precauções

Leia atentamente a ficha de segurança antes de manipular o produto, a mesma é adquirida através de nosso site www.totalrevestimentos.com.br.