

## TOTAL HORM WS®

### Descrição

Selador hidrofugante metalizado para auto tráfego, especialmente desenvolvido para proteção de pisos e pavimentos. Impermeabiliza e proporciona excelente efeito estético, com alta resistência ao tráfego e maior facilidade de limpeza.

### Indicações

- Hospitais;
- Escolas;
- Shopping;
- Supermercados;
- Estacionamento;
- Entre outros.

### Características

- Fácil aplicação;
- Excelente rendimento;
- Baixo custo de implantação e manutenção;
- Resistência a intenso tráfego;
- Brilho acetinado;
- Facilita limpeza;
- Não tóxico;
- Não inflamável;
- Aroma agradável;
- Ação repelente.

### Informativo técnico – Propriedades a 25 °C

Características	Resultados
Aspecto	Líquido
Peso específico	1.000 ± 0.100 kg/m <sup>3</sup>
Coloração	Branco
Sólidos por Peso	19% ± 2
PH	8 – 9,5

### Metodologia de Aplicação

#### Condições do ambiente

O ambiente deve ter temperaturas compreendidas entre 10 °C e 35 °C, umidade relativa do ar inferior a 80%. Estar totalmente isolado, evitando a possível contaminação por material pulverulento ou por ação de insetos.

#### Condições físicas do substrato

O substrato deve estar livre de patologias estruturais tais como fissuras, empenamento, recalque, entre outras, ter resistência ao arrancamento  $\geq 1,0$  MPa. Com idade mínima do concreto 28 dias. A superfície deverá estar limpa, seca, isenta de qualquer partícula de pó, óleo, graxa, selantes, composto de cura, desmoldantes, carbonatação e qualquer outro material estranho que possa comprometer sua aderência.

#### Preparo do substrato

Lavar previamente o substrato utilizando hidrojateamento ou máquina de lavar rotativa dotada de disco abrasivo ou semi abrasivo com auxílio da linha **Total Limp**.

#### Preparo do produto

Produto mono componente pronto para uso, não necessita diluição. Agite antes de usar.

#### Aplicação

Após o piso limpo e completamente seco, a aplicação pode ser realizada com rolo, trincha ou pulverizador de baixa pressão. Para aplicação em pisos, este deve ser feito com utilização de mop para que não fique excesso sobre o mesmo.

#### Recomendações

- Promover periodicamente manutenções preventivas;
- Evitar a permanência de agentes agressivos sobre pisos tratados com acabamento acrílico *high speed*;
- Não aplicar o produto em superfície com poças de água;
- Quando aplicado em pedras ornamentais, devem ser feitos testes para medir o desempenho do produto e eventuais manchas;
- Proteger esquadilhas de alumínio, batente e vidros;
- Em superfícies muito porosas, a aplicação deve ser repetida até que o substrato esteja totalmente saturado com **Total Horm WS**. O intervalo de aplicação entre demão deve ser de no mínimo 4 horas.
- Em caso de dúvidas técnicas sobre execução dos revestimentos, consulte o nosso departamento técnico: tecnico@totalrevestimentos.com.br.

## Consumo

Tipos de Substratos	Consumo
Concreto aparente	0,150 l/m <sup>2</sup>
Argamassas	0,250 l/m <sup>2</sup>
Pedras	0,150 l/m <sup>2</sup>
Cerâmicas	0,200 l/m <sup>2</sup>
Pisos Industriais	0,150 l/m <sup>2</sup>

## Armazenamento

Armazenar em local totalmente protegido contra intempéries, sem umidade, ventilado, sobre paletes e em temperatura inferior a 30 °C.

## Embalagens

Galão de 5 litros.

## Validade

Armazenado nas embalagens originais invioladas, o tempo de vida útil nominal do produto é de 12 meses a partir da data de fabricação.

## EPI's

Essencialmente necessário à utilização de EPI's, consulte ficha de segurança (FISPQ).

## Precauções

Não exponha o **Total Horm WS<sup>®</sup>** às ações químicas antes de completamente curado, 7 dias à temperatura de 25 °C. Em climas com temperaturas abaixo de 10 °C, o tempo de cura excederá 48 horas para desempenho total das resistências. A aplicação incorreta do revestimento é de responsabilidade do usuário. Obras visitadas pelo departamento técnico tem como propósito de realizar recomendações técnicas e não de supervisionar ou prover controle de qualidade no campo de trabalho.

Leia atentamente a ficha de segurança antes de manipular o produto, a mesma é adquirida através de nosso site [www.totalrevestimentos.com.br](http://www.totalrevestimentos.com.br).