

TOTAL TERRAZZO ESTUQUE®

Descrição

Pó pré-formulado à base de microcimento e aditivos que em conjunto com **Total Fix Acr30®**, formam uma pasta com alto poder adesivo, para ser utilizada como estucamento auxiliando no processo de lapidação de concretos e argamassas cimentícias.

Indicações

- Como estucamento em superfícies a base de cimento.

Características

- Ótima aderência;
- Bom tempo em aberto para ser utilizado como ponte de aderência.

Metodologia de Aplicação

Preparo da superfície

O substrato deve estar limpo e isento de qualquer contaminação que possa prejudicar a aderência do revestimento.

O substrato deve ser umedecido num período mínimo de uma hora antes da aplicação.

Retirar todo o excesso de água, ou seja, água empoçada e iniciar imediatamente a aplicação.

Preparo do produto

Para cada saco de **Total Terrazzo Estuque®** (10 kg) deverá ser adicionado 5 litros de solução **Total Fix Acr30®** na relação 1:1, 2,5 litros de adesivo para 2,5 litros de água.

Adicionar o **Total Terrazzo Estuque®** em um balde de 20 litros em seguida colocar os 5 litros de solução e homogeneizar os produtos com uma furadeira ou misturador mecânico dotado de hélice helicoidal, até que a pasta esteja perfeitamente homogênea.

Aplicação

Após homogeneizado, espalhar no substrato com auxílio de uma desempenadeira lisa, deixando uma camada fina, aguardar um intervalo de 24 horas para proceder o lixamento para retirada do excesso.

Obs.: Se necessário, faça uma nova aplicação do estuque antes do lixamento.

Para maior detalhamento de sistemas de aplicação, entrar em contato com o departamento técnico: tecnico@totalrevestimentos.com.br.

Consumo

Total Terrazzo Estuque®: Aproximadamente 0,375 kg/m².

Total Fix Acr30®: Aproximado 0,125 litros/m².

Tabela de Cores

Cinza: cimento natural (Ref. 19005.01);

Cinza claro: cimento natural mais pigmento (Ref. 19005.02);

Branco: cimento branco (Ref. 19005.003);

Branco ou colorido: cimento branco mais pigmento (Ref. 19005.04).

Obs.: Usar referência de cor e pigmentação de acordo com o revestimento escolhido.

Embalagem

Saco impermeável com 10kg.

Armazenamento

Manter o produto sobre paletes em local coberto, sem umidade e ventilado.

Validade

Devidamente armazenado nas embalagens originais e invioladas, a vida útil normal é de 6 meses da data de fabricação.

EPI's

Essencialmente necessário a utilização de EPI's conforme ficha de segurança.

Em caso de ingestão, procurar imediatamente atendimento médico.

Precauções

A aplicação incorreta do revestimento é de responsabilidade do usuário. Obras visitadas pelo departamento técnico tem como propósito de realizar recomendações técnicas e não de supervisionar ou prover controle de qualidade no campo de trabalho.

Leia atentamente a ficha de segurança antes de manipular o produto, a mesma é adquirida através de nosso site www.totalrevestimentos.com.br.