

TOTAL DUR ARG METÁLICO®

Descrição

Revestimento argamassado para pisos à base de resina uretânica de alto desempenho, composto por materiais de propriedades antibacteriana, indicado para aplicações em espessuras entre 6 mm e 8 mm, acabamento antiderrapante fosco, impermeável, com grande resistência física, química de acordo com as características mecânicas do produto indicado nesta literatura.

Tem como características absorver impactos, distribuindo a força exercida em todo seu corpo, desta forma não lasca e não sofre danos.

Indicações

- Indústria de alimentos em geral (Laticínios, frigoríficos, panificadoras, pescado, entre outros);
- Indústria farmacêutica;
- Indústria automobilística;
- Cozinhas industriais, refeitórios e restaurantes;
- Câmaras frigoríficas e câmaras de resfriamento;
- Indústrias de papel e celulose;
- Metal mecânica;
- Docas;
- Laboratórios;
- Entre outras.

Características

- Atóxico, utiliza resinas ecologicamente corretas (vegetal);
- Antimicrobiano;
- Aderência em diversos substratos, inclusive em metal;
- Absorção de impactos;
- Acabamento antiderrapante fosco;
- Monolítico;
- Excelente resistência a variações térmicas;
- Resistente a higienização com água quente até 104 °C;
- Rápida liberação;
- Fácil higienização
- Pigmentação personalizada.

Informativo técnico – Propriedades a 25 °C

Características	Métodos	Especificações
Aspecto	MAT 025	Argamassado
Coloração	NBR 9676 (MAT 043)	Tabela de Cores
Densidade Aparente (A+B+C)	NBR 5829 (MAT 046)	2.700 ± 0.050 g/cm ³
Sólidos por peso	NBR 11617 (MAT 007)	98 ± 2 %

Tempo de Manuseio (Pot life)	NBR 15742 (MAT 006)	15 – 25 Minutos
Liberação tráfego pesado	NBR 15311 (MAT 024)	280 – 300 Minutos
Cura Final	NBR 15311 (MAT 024)	7 dias

Características mecânicas

Características	Normas	Especificações
Resistência à compressão com 28 dias	NBR 12041	50 MPa ± 5
Resistência à Flexão	ASTM C 580	10 MPa ± 2
Resistência Térmica	NI 042	-90 °C a 104 °C
Impermeabilidade	MAT 013	100%
Aderência à Tração	NBR 13528	2 MPa ± 0,5
Resistência ao Impacto	ASTM D 2794	0,9072kg (2 libras)/ 0,762m (30 inches)
Avaliação da Atividade Antibacteriana	JIS Z 2801:2010	Atende
Desgaste à Abrasão	NBR 12042	Classe B

* Resistência à compressão: método de ensaio conforme NBR 12041 aplicado por analogia a revestimentos poliméricos

** Os resultados apresentados referem-se a ensaios laboratoriais realizados em condições controladas. O desempenho dos componentes depende das condições do substrato, preparo, aplicação e ambiente

Metodologia de Aplicação

Condições do ambiente

O ambiente deve ter temperaturas compreendidas entre 7 °C e 35 °C, umidade relativa do ar inferior a 80%. Estar totalmente isolado, evitando a possível contaminação por material pulverulento ou por ação de insetos.

Condições físicas do substrato

O substrato deve estar livre de patologias estruturais tais como fissuras, empenamento, recalque, entre outras, ter resistência ao arrancamento ≥ 1,0 MPa. A temperatura do substrato deve estar compreendida entre 7 °C e 30 °C e a umidade deve estar abaixo de 16%.

Preparo do substrato

O substrato deve passar por um processo de abertura de poros, através de processo mecânico, utilizando

ferramentas mecânicas, exemplo: fresadora, politriz, jato captivo, entre outros.

Não recomendamos preparação por processo químico!

O substrato necessita de canaletas de ancoragem para a prevenção de empenamento do revestimento, sendo necessário realizar cortes na superfície do substrato em paralelo as interferências com distância máxima de 10cm, exemplos de interferências: juntas, ralos, canaletas, rodapés, pilares, entre outros. Essas canaletas constituem-se na abertura de sulcos de dimensões mínimas de 5 mm de profundidade por 5 mm de largura, em área sem interferências realizar cortes nas mesmas dimensões com espaçamento de no máximo 5 metros na largura por 5 metros, no comprimento.

Após esta etapa, realizar limpeza para remoção de partículas soltas, podendo esta ser feita através de um aspirador de pó seguido de limpeza fina utilizando pano umedecido com etanol. Métodos de limpeza são aceitos se o resultado for equivalente. O substrato deve estar isento de qualquer contaminante ou material que possa impedir a perfeita aderência do revestimento, exemplo: óleos, graxas, ácidos ou bases, entre outros.

Preparo do produto

A homogeneização do produto deve ser feita através de misturador mecânico (argamassadeira). A mistura deve ser feita no seguinte processo, em um recipiente apropriado, adicione o componente A previamente agitado (verifique se foi adicionado todo o conteúdo), com o misturador em baixa rotação acrescente ao recipiente o componente B (verifique se foi adicionado todo o conteúdo), após os componentes A e B estarem homogeneizados, adicione o componente C no recipiente gradativamente aumentando a rotação do misturador. O tempo estimado para mistura completa do **Total Dur ARG Metálico®** é de aproximadamente 3 minutos, sendo importante verificar que o produto está totalmente homogeneizado e com consistência uniforme.

Aplicação do Revestimento

Após realizada a homogeneização dos componentes, despeje o produto no substrato, utilizando equipamento screed box ou manualmente com uma desempenadeira de aço lisa ou dentada, para o adensamento e acabamento, utilizar acabadora mecânica, caso o ambiente permita, ou manualmente com desempenadeira plástica ou de aço lisa.

As características de acabamento são adquiridas através da ferramenta utilizada para cada situação, rústico utilizar desempenadeira plástica, liso com acabadora mecânica e sucessivas passagens de rolo de lã de baixa espessura. Esta

operação deve ser executada no intervalo de tempo entre 5 e 10 minutos após despejado o produto ao substrato.

Juntas

Antes de realizar a aplicação do revestimento, recomendamos a reabertura e limpeza das juntas existente no substrato, e após esta etapa preencher com os produtos da linha da linha **Total Seal®**.

Recomendações

- Não manipule a quantidade de nenhum componente, o produto já vem com o cálculo estequiométrico definido;
- Recomenda-se o controle de consumo durante a aplicação, e comparando com o consumo teórico.;
- Vede as juntas existentes antes de lançar o produto;
- Aconselhamos a aplicação em uma placa teste para aprovação e definição da melhor logística de execução (equilíbrio entre mistura e execução, distâncias e sentido da aplicação);
- Verifique se existe camada drenante e manta plástica entre o piso e o solo, caso não exista cuidados especiais deverão ser tomados (consultar departamento de engenharia);
- Verifique se existe presença de umidade nas paredes, esta pode estar correlacionada com osmose;
- É importante que nas primeiras oito horas da sua secagem, sejam evitadas o derramamento e/ou respingos de água na sua superfície o que ocasionará manchas, prejudicando o aspecto visual;
- Em caso de dúvidas técnicas sobre execução dos revestimentos consulte o nosso departamento técnico, engenharia@totalrevestimentos.com.br.

Consumo

Espessura	Consumo
6,00 mm	22,50 kg/m ²
7,00 mm	26,25 kg/m ²
8,00 mm	30,00 kg/m ²

Armazenamento

Armazenar em local coberto (não utilizar lonas para cobrir material), sem umidade, ventilado, manter material afastado do solo, indicado manter sobre paletes e em temperatura ambiente entre 20° C e 30 °C.

Embalagens

Conjunto tricomponente de 29,00 kg.

Validade

Armazenado nas embalagens originais invioladas, e condições do armazenamento conforme indicado, o tempo de vida útil nominal do produto é de 06 meses a partir da data de fabricação.

EPI's

Essencialmente necessário a utilização de EPI's conforme ficha de segurança.

Precauções

Não exponha o **Total Dur ARG Metálico®** às ações químicas antes de completamente curado, período mínimo de 7 dias à temperatura compreendida entre 10°C e 25 °C. Em ambientes com temperaturas abaixo de 10 °C, o tempo de cura excederá 48 horas para desempenho total das resistências.

A aplicação incorreta do revestimento é de responsabilidade do usuário. Para maiores orientações sobre a aplicação do produto ou solicitação de acompanhamento técnico entrar no seguinte e-mail: engenharia@totalrevestimento.com.br.

Leia atentamente a ficha de segurança antes de manipular o produto, adquirida através de nosso site www.totalrevestimentos.com.br.