

TOTAL FIX ACR®

Descrição

Adesivo formulado à base de resinas acrílicas, que garante a aderência de chapisco e argamassas em locais sujeitos a umidade permanente ou intermitente, onde adesivos à base de PVA são contra recomendados.

Argamassas e chapisco aditivados com **Total Fix Acr®** apresentam extraordinária adesão a superfície de concreto, pedra, alvenaria ou qualquer substrato poroso. É imune a água, sendo, portanto, indicado para emprego em chapisco de ponte de aderência de pisos cimentícios, argamassas impermeáveis, bem como argamassa de assentamento de pisos cerâmicos. Tem propriedade plastificante, permitindo o emprego de argamassas de baixo teor de água/cimento, com consequente melhoria de suas características finais, com resistência a permeabilidade.

Indicações

- Ponto de aderência;
- Argamassas para reparo em pisos cimentícios;
- Argamassas adesivas para cerâmicas e azulejos;
- Argamassas de regularização;
- Chapisco em geral.

Características

- Compatível com todos os cimentos Portland;
- Excelente aderência em substrato rígidos ou flexíveis;
- Redução das perdas de material por reflexão em superfícies verticais;
- Incremento de impermeabilidade;
- Maior plasticidade na aplicação;
- Bom acabamento.

Informativo técnico

Características	Métodos	Especificações
Aspecto	MAT -025	Líquido
Coloração	MAT - 043 (NBR 9676)	Branco
Peso Específico	MAT - 005 (NBR 5829)	1,000 ± 0,050 g/cm ³
Sólidos por Peso	MAT - 007 (NBR 11617)	30 ± 10 %
PH	MAT - 023 (NBR 9251)	8-10

Metodologia de Aplicação

Recomendações de Aplicações

As superfícies deverão estar limpas, umedecidas, isentas de óleos, graxas e partículas soltas de qualquer natureza.

Homogeneizar o **Total Fix Acr®** previamente e executar sua mistura a água de preparação das argamassas e concretos.

Chapisco

- 1 Parte de cimento Portland.
- 1 Parte de areia lavada seca.

Solução **Total Fix Acr®**/água: 1:1.
Rendimento: 0,3 lts/m².

Argamassas para reparo de pisos e paredes

- 1 Parte de cimento Portland.
- 2 Parte de areia lavada.

Solução **Total Fix Acr®**/água: 1:2.
Rendimento por cm de espessura: 2,5 kg/m².

Argamassas adesivas e/ou estucamento de concreto poroso

- 1 Parte de Cimento Portland.

1 Parte de solução **Total Fix Acr®**/água: 1:1.

A quantidade de solução de **Total Fix Acr®** no cimento é determinada quando a mistura forma uma pasta bem líquida e homogênea.

Obs.: Devido a variedades de cimento encontrada, não é possível estabelecer uma quantidade exata de **Total Fix Acr®** no cimento.

Aplicação: Espalhar no substrato com o auxílio de uma vassoura formando uma fina camada, em seguida aplicar a argamassa a ser colada.

Rendimento por mm de espessura: 1,5kg/m².

Embalagens

- Galão com 5 litros.
- Balde com 20 litros.
- Bombona com 50 litros.
- Tambor com 200 litros.

Armazenamento

Armazenar as embalagens dos produtos em local coberto, sem umidade e ventilado.

Validade

Armazenado nas embalagens originais invioladas, o tempo de vida útil nominal do produto é até 12 meses a partir da data de fabricação.

EPI's

Essencialmente necessário à utilização de EPI's conforme ficha de segurança.

Precauções

Leia atentamente a ficha de segurança antes de manipular o produto, a mesma é adquirida através de nosso site www.totalrevestimentos.com.br.

